

Putzempfehlungen für THERMOPOR-Außenmauerwerk d = 36,5 | 42,5 | 49 cm

Die Eignung gilt für übliche Putzflächen, auf regelgerecht ausgeführtem Mauerwerk nach DIN EN 1996/NA, die keiner erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind.

Stand August 2023

Untergrund	Dämmstoff-füllung	WLF λ [W/mK]	Rohdichte-klasse	Außen-längs-steg [mm]	Unterputz	Oberputz	Anstrich
THERMOPOR TV-Reihe						Rygol mineralische Edelputze SAKRET pastöse Oberputze	Rygol/SAKRET Anstrichsysteme für den Außenbereich
THERMOPOR TV 7 EFF	MiWo	0,07	0,55	17,5**	MAP L1, MAP L2, MAP L2S MAP LS		
THERMOPOR TV 8 EFF	MiWo	0,08	0,60	17,5**			
THERMOPOR TV 7	MiWo	0,07	0,50	17,5**			
THERMOPOR TV 8	MiWo	0,08	0,55	17,5**			
THERMOPOR TV 8+	MiWo	0,08	0,70	14/13*			
THERMOPOR TV 9	MiWo	0,09	0,65	19,5**			
THERMOPOR TV AERO	Perlite	0,08	0,75	12,5/9*			
THERMOPOR SL-Reihe							
THERMOPOR SL 075 Plan	ungefüllt	0,075	0,60	8	MAP SL		
THERMOPOR SL 08 Plan	ungefüllt	0,08	0,60/0,65	8			
THERMOPOR SL 09 Plan	ungefüllt	0,09	0,65/0,70	8			
THERMOPOR SL Plan	ungefüllt	0,09	0,65/0,70	7,3			
THERMOPOR ISO-Reihe							
THERMOPOR ISO P	ungefüllt	0,12	0,65/0,70	8	MAP SL		
THERMOPOR ISO PD	ungefüllt	0,13	0,65/0,70	8			
THERMOPOR ISO PD Plus	ungefüllt	0,11	0,65	8			
THERMOPOR ISO PD Plus	ungefüllt	0,12	0,85	8			
Objekt							

* Doppelsteg mit Installationsebene / ** Stegdicken für d = 42,5 und d = 49 höher

Zur Minimierung des Risikos von Putzrissen, ist bei Verwendung von Leichtputzen generell ein Armierungsputz mit vollflächiger Gewebeeinlage aufzubringen.



Hersteller:
 Rygol Baustoffwerk GmbH & Co. KG SAKRET
 Trockenbaustoffe Deuerlinger Str. 43
 93351 Painten
 Tel.: 09499/94 18 0
 Fax: 09499/94 18 35
 E-Mail: info@rygol-sakret.de
 Internet: www.rygol-sakret.de