



SAKRET

WDVS Armierungsgewebe

Alkali-resistentes, hochfestes Glasfasergewebe

Eignung

- Universelles Armierungsgewebe für SAKRET Wärmedämm-Verbundsysteme

Eigenschaften

- Universelles, alkalibeständiges und verschiebefestes Textilglasgewebe zum Einbetten in Kleber und Spachtelmassen
- Weichmacherfrei
- Kein PVC
- Verrottungsfest

Anwendung

- Für innen und außen
- Für Wand

Technische Daten

Materialverbrauch	ca. 1.1 lfm/m ²
Reißfestigkeit	1,75 kN/5 cm
Maschenweite	4 x 4 mm
Flächengewicht	ca. 165 g/m ²
Überlappung	ca. 10 cm

Verarbeitung

- Nach Aushärtung der Dämmplattenverklebung, jedoch frühestens nach 3 Tagen (+20°C, 65 % relative Feuchte), kann das WDVS Armierungsgewebe mit entsprechenden SAKRET Armierungsmörtel in den vorgesehenen Fassadenbereichen eingebracht werden.
- Das WDVS Armierungsgewebe in sich ca. 10 cm überlappenden Bahnen in die Armierungsschicht (z. B. SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM) einbetten und überspachteln (das Armierungsgewebe darf nicht mehr sichtbar sein).
- Über aufgehenden Fassadenöffnungen Diagonalbewehrung (mind. 25 x 50 cm) einbauen.
- Das Gewebe muss vollständig eingebettet sein, so dass sich keine Gewebestrukturen auf der Oberfläche abzeichnen.
- Eventuelle Diagonalarmierungen oder Panzergewebe sind vorher einzubauen und die ausreichende Erhärtung abzuwarten.
- Bei Flächenarmierung ist der vorgesehene SAKRET WDVS Armierungsmörtel auf die Dämmplatten gleichmäßig aufzutragen, dies erfolgt am besten mit einer 10 mm-Zahntraufel.
- In den frischen Mörtel das SAKRET WDVS Armierungsgewebe vollflächig und faltenfrei einbetten
- Nach Abschluss der Armierungsarbeiten muß eine Schichtstärke von 5 mm erreicht werden. Ist das nicht der Fall, muß notwendigerweise eine 2. Lage mit dem vorgesehenen WDVS Armierungsmörtel erfolgen.

Lagerung

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.



Allgemeine Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tieferere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Hinweise

- Vor Verschmutzung, starker Kälte und Wärme schützen.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Zu den weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten verweisen wir auf die jeweiligen Technischen Merkblätter.
- Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämm-Verbundsysteme sind zu befolgen.

Prüfzeugnis / Zulassung

- Bestandteil der RYGOL-SAKRET WDVS-Zulassungen:
- RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt und gedübelt Z-33.43-1225
- RYGOL-SAKRET WDVS Polystyrol geklebt Z-33.41-1224
- RYGOL-SAKRET WDVS Mineralwolle geklebt und gedübelt /-33.43-1225
- RYGOL-SAKRET WDVS MF-Lamelle geklebt Z-33.44-1226
- SAKRET Holzfaser Holzbau Z-33.47-1624
- Gutex Z-33.47-0660
- Gutex Z-33.47-942
- Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) Anforderungskatalog Anhangdokument 3.1.3 Punkt 1.1: SVHC < 0,1 M.-% und Punkt 5.4: Ohne Chlorparaffine (SCCP, MCCP, LCCP), polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE), Tris (2-carboxyethyle phosphin (TCEP).

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
50 m x 100 cm gelb	1,0 m ² /m ²	33 St./Palette	09026050	4005813666821
50 m x 110 cm gelb	1,1 m ² /m ²	33 St./Palette	09026055	4005813706015

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Weitere Hinweise finden Sie unter <https://www.rygol-sakret.de>.



aktuelles TM
zum Download

**SAKRET Trockenbaustoffe/RYGOL
Baustoffwerk**

Deuerlinger Straße 43

93351 Painten

Telefon: +49 (0)9499 9418-0

Fax: +49 (0)9499 9418-45

info@rygol-sakret.de

www.rygol-sakret.de