

SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB



Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Mörtel



- CS IV/DIN EN 998-1
- gemäß DIN EN 13813 CT-C20-F5



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand, Boden und Decke 												
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Abspachteln, Glätten, Ausgleichen und Nivellieren von Beton, Putz der Putzgruppe CS IV, Mauerwerk nach DIN 1053, vor der Verlegung von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen • Für zementäre Untergründe • Für den Nassbereich 												
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Standfest • Witterungsbeständig • Frostwiderstandsfähig • Wasserfest • Geschmeidig, dadurch gut verarbeitbar • Für Fußbodenheizung (Heizestriche) geeignet 												
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Kunstharzmodifizierter Mörtel auf der Basis von Portlandzement DIN EN 197 • Ausgesuchte Füll- und Zuschlagstoffe DIN EN 13139 • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 												
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Begehbarkeit</td> <td>nach ca. 12 Stunde(n)</td> </tr> <tr> <td>Belastbarkeit Vollständig</td> <td>nach ca. 14 Stunde(n)</td> </tr> <tr> <td>Belegreife</td> <td>nach ca. 24 Stunde(n)</td> </tr> <tr> <td>Biegezugfestigkeit</td> <td>> 5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit</td> <td>> 20 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Reifezeit</td> <td>ca. 3 Minute(n)</td> </tr> </table>	Begehbarkeit	nach ca. 12 Stunde(n)	Belastbarkeit Vollständig	nach ca. 14 Stunde(n)	Belegreife	nach ca. 24 Stunde(n)	Biegezugfestigkeit	> 5 N/mm ²	Druckfestigkeit	> 20 N/mm ²	Reifezeit	ca. 3 Minute(n)
Begehbarkeit	nach ca. 12 Stunde(n)												
Belastbarkeit Vollständig	nach ca. 14 Stunde(n)												
Belegreife	nach ca. 24 Stunde(n)												
Biegezugfestigkeit	> 5 N/mm ²												
Druckfestigkeit	> 20 N/mm ²												
Reifezeit	ca. 3 Minute(n)												

SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB



Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Mörtel



Verarbeitungstemperatur	5–25 °C
Verarbeitungszeit	ca. 1 Stunde(n)
Wasserbedarf	ca. 0,19 l/kg
Materialverbrauch	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Schichtdicke	≤ 10 mm
Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A2fl - s1 (nicht brennbar)

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, saugfähig, frostfrei und frei von Rissen sein
- Der Untergrund (zementgebunden) darf einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt von 2 CM-% nicht überschreiten
- Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen
- An Wandanschlüssen, Stützen usw. sind Randstreifen anzubringen
- Für zementgebundene Untergründe wird ein Voranstrich mit SAKRET Universalgrundierung UG empfohlen

Verarbeitung

- In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen
- Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 U/Min. mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer
- Nach der Reifezeit (siehe Technische Daten) nochmals gründlich durchmischen
- Den Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund mit einer Glättkelle aufziehen, nach dem Anziehen des Mörtels kann nach Bedarf gerieben, geglättet oder gefilzt werden
- In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen

Nachbehandlung

- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann

Lagerung

- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten
- kühl und trocken
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar
- Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, GISCODE ZP1

Entsorgung

- Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen

Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt

SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB



Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Mörtel



Hinweise	
	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit • Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte • Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden • Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> 25 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen • In Zweifelsfällen Beratung bei SAKRET anfordern • Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Betonspachtel für Wand und Boden BWB				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	ca. 1,6 kg/m ² /mm	25 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813606582