

RYGOL Brechsand Nr. 4

Getrocknetes Kalksteinbrechsandgemisch der Körnung 2,5 – 4,5 mm

Anwendungsbereiche: • Als Füllmaterial für Fehlböden im ökologischen Holzbau

Eigenschaften: •

Materialbasis:

Technische Daten:

Chemische Zusammensetzung

CaCO₃ > 95 M.-%

Physikalische Eigenschaften

Mineralogisch Calcit

Rohdicht ca. 2,7 kg/dm³

Schüttdichte ca. 1,4 – 1,5 kg/dm³

Kornzusammensetzung

Siebrückstand auf 4,5 mm < 5 M.-%

Siebrückstand auf 2,5 mm > 85 M.-%

Lieferform: • lose im Silozug Art-Nr. 01030700

Lagerung: • Vor Nässe schützen

Entsorgung: Die Entsorgung muss gemäß den regionalen Bestimmungen erfolgen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 12.03.2021