

SAKRET Dachdeckermörtel DM



Mauermörtel M 5 nach DIN EN 998-2



- M5 gemäß DIN EN 998-2
- DIN 20 000-412
- MG IIa gemäß DIN 1053



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für außen • Für Dach 																		
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Verlegen von First-, Grat- und Traufziegeln • Zum Verstreichen von Dachziegeln • Zur Querfugenverfüllung an Dachknicken • Zur Mönch- und Nonneziegeldeckung 																		
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Leicht verarbeitbar • Gute Haftung an Ziegeln und Betondachsteinen • Stoßfest • Hydraulisch abbindend 																		
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Genormte/zugelassene Bindemittel - DIN EN 197. • Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139. • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, ggf. Farbpigmente. • Faserm 																		
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Haftscherfestigkeit EN 998-2</td> <td>≥ 0,08 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Kapillare Wasseraufnahme</td> <td>≤ 0,1 kg/(m² x min0,5)</td> </tr> <tr> <td>Chloridgehalt</td> <td>≤ 0,1 M.-%</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeitsrate μ</td> <td>15/35 (Tabellenwert nach EN 1745)</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat:</td> <td>≤ 0,89 W/(m*K) (Tabellenwert EN 1745)</td> </tr> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>ca. 0,176 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 2 Stunde(n) (+20 °C)</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>+ 5–25 °C (Luft-, Objekt- und Material)</td> </tr> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>ca. 12 Monat(e)</td> </tr> </table>	Haftscherfestigkeit EN 998-2	≥ 0,08 N/mm ²	Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,1 kg/(m ² x min0,5)	Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate μ	15/35 (Tabellenwert nach EN 1745)	Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat:	≤ 0,89 W/(m*K) (Tabellenwert EN 1745)	Wasserbedarf	ca. 0,176 l/kg	Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n) (+20 °C)	Verarbeitungstemperatur	+ 5–25 °C (Luft-, Objekt- und Material)	Haltbarkeit	ca. 12 Monat(e)
Haftscherfestigkeit EN 998-2	≥ 0,08 N/mm ²																		
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,1 kg/(m ² x min0,5)																		
Chloridgehalt	≤ 0,1 M.-%																		
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate μ	15/35 (Tabellenwert nach EN 1745)																		
Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat:	≤ 0,89 W/(m*K) (Tabellenwert EN 1745)																		
Wasserbedarf	ca. 0,176 l/kg																		
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n) (+20 °C)																		
Verarbeitungstemperatur	+ 5–25 °C (Luft-, Objekt- und Material)																		
Haltbarkeit	ca. 12 Monat(e)																		

SAKRET Dachdeckermörtel DM

Mauermörtel M 5 nach DIN EN 998-2



	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar)
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss vor dem Mörtelauftrag fest, tragfähig und frei von Rissen und haftungsmindernden Substanzen sein • Stark saugende Untergründe ausreichend vornässen 	
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Sackinhalt in ca. 4,4 l Wasser einstreuen und 4–5 Minuten mit Rührquirl mischen. Durch weitere Wasserzugabe ist die Konsistenz ggf. nachzustellen • Den Mörtel innerhalb von 2 Stunden (20 °C, 50 % Luftfeuchte) verarbeiten 	
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Mit geeigneten Maßnahmen vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen (z.B. mit Netzen, Jutesäcken). 	
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrosten oder Paletten • Angebrochene Gebinde sofort verschließen • Bei sachgerechter Lagerung ab Herstellungsdatum mindestens 12 Monate haltbar • Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG 	
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. 	
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt. 	
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Außer reinem Wasser darf nichts zugegeben werden • Den abbindenden Mörtel vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und Schlagregen schützen 	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Dachdeckermörtel DM



Mauermörtel M 5 nach DIN EN 998-2



Lieferung Dachdeckermörtel DM				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	25 kg ergibt ca. 16,5 l Fertigmörtel für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813663875
schwarz	25 kg ergibt ca. 16,5 l Fertigmörtel für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813663905
braun	25 kg ergibt ca. 16,5 l Fertigmörtel für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813663882
ziegelrot	25 kg ergibt ca. 16,5 l Fertigmörtel für ca. 12 Firststeine	25 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813663899