

SAKRET

Dichtband DB slim

Flexibles 3-lagiges Spezialdichtband vlieskaschiert

Eignung

- Zur Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb der SAKRET Verbundabdichtungssysteme.
- Zum Abdichten der Bahnstöße bei SAKRET Dichtbahn DI und SAKRET Abdichtungs- und Entkopplungsbahn ADE.
- Optimal auf die SAKRET Verbundabdichtungssysteme zur Flächenabdichtung abgestimmt.

Eigenschaften

- Wasserundurchlässig
- Hohe Elastizität
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Optimale Verbundwirkung durch das Vlies
- Erfüllt die Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards:
EC 1 PLUS: Emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß den Kriterien der GEV.
AgBB: erfüllt die Anforderungen nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten.

Anwendung

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

Materialbasis

- Folie aus Polyurethan mit beidseitiger spezieller Vliesgewebebeschichtung aus Polypropylen

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-30 bis 60 °C
Haltbarkeit	mind. 24 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter Lagerung
Breite	120 mm
Dicke	ca. 0.5 mm
Wasserundurchlässigkeit	> 1.5 bar
Bruchdehnung	längs 93 %, quer 420 %

Verarbeitung

- SAKRET Dichtband DB slim in den ersten Auftrag der SAKRET Verbundabdichtungssysteme einlegen und mit dem zweiten Auftrag die Randzonen überdecken.
- Beidseitig vlieskaschiert zur optimalen Verankerung mit den SAKRET Verbundabdichtungssystemen.

Lagerung

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

Allgemeine Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Hinweise

- Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.



- Wir empfehlen insbesondere die folgenden Regelwerke zu beachten: **ZDB-Merkblatt** Abdichtungen im Verbund (AIV) "Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innenbereich", **DIN 18531** "Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen", **DIN 18533** "Abdichtung von erdberührten Bauteilen", **DIN 18534** "Abdichtung von Innenräumen", **DIN 18535** "Abdichtung von Behältern und Becken.
- In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Prüfzeugnis / Zulassung

- Bauaufsichtlich geprüft:
- Im Verbund mit Fliesen und Platten (PB-AIV-F): AbP: P-22-MPANRW-8971 - SAKRET FDS, P-5353/093/08 - SAKRET SBA Plus und P-5244/981/14 - SAKRET FDA
- Zur Herstellung von Bauwerksabdichtungen (PG-MDS/FPD): AbP: P-22-MPANRW-9122 - SAKRET FDS und P-1203/224/21 - SAKRET SBA Plus

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
DB slim 120 mm x 50 m	nach Bedarf	100 St./Palette	14027750	4005813944653

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Weitere Hinweise finden Sie unter <https://www.rygol-sakret.de>.



aktuelles TM
zum Download

SAKRET Trockenbaustoffe/RYGOL Baustoffwerk
Deurlinger Straße 43
93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 9418-0
Fax: +49 (0)9499 9418-45
info@rygol-sakret.de
www.rygol-sakret.de