

SAKRET Dichtungsschlämme DS

Hydraulisch erhärtende, starre, mineralische Dichtungsschlämme



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden 														
Eignung	<p>Starre Dichtungsschlämme für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden • Waagerechte Abdichtung in und unter Wänden • Abdichtung von Gebäudesockeln im Spritzwasserbereich • Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser • Abdichtung gegen von innen drückendes Wasser auf Wasserbehälter, Wasserspeicherbecken usw. • Nicht für den Einsatz im Trinwasserbereich geprüft. 														
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisch abbindend • Abriebfest • Gute Haftfähigkeit 														
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Portlandzement • ausgesuchte Füll- und Zuschlagstoffe 														
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>ca. 0,2–0,24 l/kg ca. 5 Liter (spachteln), ca. 6 Liter (schlämmen)</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 60 Minute(n)</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>5–30 °C</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit nach 7 Tagen</td> <td>≥ 20 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen</td> <td>≥ 5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit</td> <td>≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Schwind-/Quellmaß</td> <td>≤ 2,5 mm/m</td> </tr> </table>	Wasserbedarf	ca. 0,2–0,24 l/kg ca. 5 Liter (spachteln), ca. 6 Liter (schlämmen)	Verarbeitungszeit	ca. 60 Minute(n)	Verarbeitungstemperatur	5–30 °C	Druckfestigkeit nach 7 Tagen	≥ 20 N/mm ²	Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen	≥ 5 N/mm ²	Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²	Schwind-/Quellmaß	≤ 2,5 mm/m
Wasserbedarf	ca. 0,2–0,24 l/kg ca. 5 Liter (spachteln), ca. 6 Liter (schlämmen)														
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minute(n)														
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C														
Druckfestigkeit nach 7 Tagen	≥ 20 N/mm ²														
Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen	≥ 5 N/mm ²														
Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²														
Schwind-/Quellmaß	≤ 2,5 mm/m														

SAKRET Dichtungsschlämme DS



Hydraulisch erhärtende, starre, mineralische Dichtungsschlämme



Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Dichtungsschlämme DS ist nicht in der Lage, sich bewegende Risse zu überbrücken • Gerissene Oberflächen, die weiteren Rissweitenänderungen unterliegen, können deshalb nicht mit SAKRET Dichtungsschlämme DS abgedichtet werden • Die Beschichtung soll nur auf sauberen Untergrund aufgebracht werden, der fest, weitgehend eben, sauber und frei von Trennmitteln ist • Evtl. erforderlicher Ausgleichsputz ist in Mörtelgruppe P III mit rau abgeriebener Oberfläche auszuführen • Vorhandene Kanten solle gebrochen, Kehlen gerundet werden • Mischmauerwerk ist als Untergrund ungeeignet • Geeignet sind: <ul style="list-style-type: none"> – Gefügedichter Beton ohne Kiesnester einer Festigkeit \geq C25/30 (B25) – Mauerwerk soll nach DIN 1053 vollfugig gemauert, fugenbündig abgestrichen sein – Ziegel nach DIN 105, Kalksandsteine nach DIN V 106 – Hüttensteine nach DIN 398 – Betonhohlblocksteine nach DIN V 18153 • Saugender Untergrund ist vorzunässen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Dichtungsschlämme DS in einem sauberen Gefäß mit kaltem Leitungswasser knollenfrei und homogen anmischen • Ausreichend vornässen und die Beschichtung auf den nur noch mattfeuchten Untergrund aufbringen • Zum Schlämmen mit Mauerbürste, Quast oder Besen in zwei Lagen auftragen • Die zweite Lage direkt nach Erhärten der ersten ausführen • Zum Spachteln mit Glättkelle oder Traufel arbeiten, ebenfalls zweilagig auftragen • Die Mindestschichtdicke soll bei Beanspruchung durch Bodenfeuchtigkeit 3 mm, durch nichtdrückendes Oberflächen- oder Sickerwasser 4 mm betragen • Sie darf 6 mm nicht überschreiten
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Die aufgebraute Beschichtung ist vor frühzeitiger Trocknung durch Feuchthalten wenigstens 3 Tage lang zu schützen
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrosten ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum • Angebrochene Gebinde sofort verschließen
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen können im Internet unter http://www.rygol-sakret.de bezogen werden
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Den abbindenden Mörtel vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen Temperaturen ($> 30\text{ °C}$) schützen • Keine weiteren Zusätze zugeben! • Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

SAKRET Dichtungsschlämme DS



Hydraulisch erhärtende, starre, mineralische Dichtungsschlämme

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Dichtungsschlämme | DS

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	ca. 1,7 kg/m ² /mm	25 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813650455