

# SAKRET Egalisationsfarbe EGF

Matte Kunststoffdispersion auf Reinacrylatbasis



<b>Anwendung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für außen</li> <li>• Für Wand</li> </ul>	
<b>Eignung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als Egalisationsanstrich für mineralische und silikatische Dünn- schichtputze.</li> <li>• Werkseitig algizid und fungizid eingestellt.</li> </ul>	
<b>Eigenschaften</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserabweisend nach DIN EN 1062</li> <li>• Spannungsarm</li> <li>• Diffusionsoffen</li> <li>• Hohe Deckkraft</li> <li>• Als Voranstrich: bis zu 10 % mit Wasser verdünnbar</li> <li>• Als Deckanstrich: bis zu 5 % mit Wasser verdünnbar</li> <li>• Manuell und im Airless-Verfahren verarbeitbar</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>		
	Haltbarkeit	ca. 24 Monat(e)
	Rohdichte	ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
	Verarbeitungstemperatur	5–25 °C
	Wasserdampfdiffusionswiderstand	< 500
	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate	< 0,05
<b>Untergrundvorbereitung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Untergrund muss fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn der Arbeiten abdecken bzw. wasserfest abkleben.</li> <li>• Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.</li> <li>• Saugfähige Untergründe mit SAKRET Tiefengrund TGW streichen/verfestigen und vor der Weiterarbeit mind. 24 Stunden trocknen lassen.</li> <li>• Die Angaben der DIN 18363, VOB Teil C sind grundsätzlich zu beachten.</li> <li>• Im Zweifelsfall Probefläche anlegen und Beratung bei SAKRET anfordern.</li> </ul>	

# SAKRET Egalisationsfarbe EGF

Matte Kunststoffdispersion auf Reinacrylatbasis



<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhalt des Gebindes gut aufrühren.</li> <li>• SAKRET Egalisationsfarbe EGF wird mit bis zu 5 % Wasser verarbeitungsgerecht einstellen. Bei Airless-Verarbeitung mit ca. 5 % Wasser verdünnen.</li> <li>• Als Voranstrich kann mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden.</li> <li>• Zur Vermeidung von witterungs- und verarbeitungsbedingten Farbunterschieden nur ganze Gebinde verarbeiten.</li> <li>• Bei dem Gebrauch von unterschiedlichen Gebinden an einer Hausseite, die Gebinde vor dem Auftrag in einem sauberen Gefäß miteinander mischen.</li> <li>• Keine Fremdstoffe zusetzen.</li> <li>• SAKRET Egalisationsfarbe EGF dünn und gleichmäßig, ansatzfrei nass in nass auftragen.</li> </ul>
<b>Nachbehandlung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsflächen vor Niederschlag schützen.</li> <li>• Bei Sonneneinstrahlung und warmer Witterung Gerüste bis zur Anstrichtrocknung mit Netzen abhängen.</li> <li>• Nach dem Auftrag des Anstriches, die gesamte Fläche vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.</li> <li>• Bei der Anstrichausführung ist die DIN 18363, VOB Teil C zu beachten.</li> <li>• Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten.</li> <li>• Nicht unter + 5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur anwenden.</li> <li>• Material gleichmäßig auftragen.</li> <li>• Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich.</li> <li>• Das Produkt ist für den Außenbereich so eingestellt, dass eine vorbeugende und verzögernde Wirkung gegen Verschmutzungen erreicht wird.</li> <li>• Ein dauerhaftes Ausbleiben von Verschmutzungen wie z.B. Algen und Pilzen kann nicht gewährleistet werden.</li> <li>• Die Wirkungsdauer ist weiter abhängig von den Objektbedingungen und den vorherrschenden Umweltbedingungen.</li> <li>• Für Kinder unzugänglich aufbewahren</li> <li>• Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.</li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Egalisationsfarbe   EGF				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	ca. 200 - 250 ml/m <sup>2</sup>	5 l Eimer	85 Stück auf Palette	4005813941416
weiß	ca. 200 - 250 ml/m <sup>2</sup>	15 l Eimer	24 Stück auf Palette	4005813666838