

SAKRET

Fertigschweiß Feinputz FS

Kalk-Putzmörtel für Oberputze im Innenbereich. Mineralischer Normalputzmörtel.

Norm / Auslobung	GP, CS I W _C 0/DIN EN 998-1
Eignung	<ul style="list-style-type: none">▪ Als Oberputz auf allen gips-, kalk- und kalkzementgebundenen Unterputzen der Kategorien CS I - CS IV.▪ Besonders geeignet als Wand- und Deckenfeinputz für innen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▪ Gut verarbeitbar▪ Atmungsaktiv▪ Feuchtigkeitsregulierend▪ Wohnraumklimafördernd▪ Erhärtert weitgehend rissfrei▪ Bildet einen guten Untergrund für leichte Tapeten und Anstriche
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">▪ Für innen▪ Für Wand und Decke
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none">▪ Zuschlag nach DIN EN 12620▪ Weißkalkhydrat nach DIN EN 459-1▪ Eigenschaftsverbessernde Zusatzmittel

Technische Daten

Haftzugfestigkeit	≥ 0.08 N/mm ² bei Bruchbild B
Wasserbedarf	ca. 0.45 l/kg
Baustoffklassen	A1 (nicht brennbar)
Körnung	0 - 0.8 mm
Ergiebigkeit	ca. 24 l Frischmörtel/30 kg
Materialverbrauch	ca. 1.2 kg/m ² /mm
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate μ	25
Verarbeitungszeit	ca. 4 Stunden
Haltbarkeit	Nicht angebrochene Gebinde 12 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter Lagerung
Druckfestigkeitsklasse	CS I (Putz)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$ für P=50%	0.45 W/(m*K)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$ für P=90%	0.49 W/(m*K)

- Untergrundvorbereitung**
- Der Unterputz muss lot- und lattengerecht sein.
 - Staub und lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen.
 - Stark saugender Untergrund ist vorzustreichen.
 - Altputze vor der Überarbeitung gründlich reinigen.
 - Kunstharzputze und gestrichene Untergründe sind nicht geeignet.
 - Putzgrundprüfung nach VOB/C-DIN 18350 vornehmen.

- Verarbeitung**
- Inhalt eines oder mehrerer Säcke mit der auf dem Sack angegebenen Wassermenge mischen bis sich ein arbeitsgerechter Mörtelbrei einstellt.
 - Der Putzauftrag erfolgt mit der Traufel oder dem Aufziehbrett.
 - Die Putzstärke richtet sich nach dem Unterputz, soll aber 2 mm nicht übersteigen.
 - Der Restmörtel kann eingesumpft werden und hält sich dann tagelang.

Nachbehandlung

- Frische Putzflächen sind vor zu schnellem Austrocknen durch Sonne oder Wind und vor Frost zu schützen, und wenn nötig nachzunässen.
- Nach dem Putzauftrag geschlossene Räume bis zur Austrocknung des Putzes lüften.
- Das Anbringen von Anstrichen und Tapeten darf nur nach völligem Erhärten des Putzes erfolgen (mind. 28 Tage).
- Die Festigkeit der Beschichtung darf zu keinem Zeitpunkt höher als die der Oberputzschicht sein.

Lagerung

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren.

Allgemeine Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
- Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Hinweise

- Bei hohen Lufttemperaturen oder starkem Wind, sowie bei Temperaturen unter +5 °C von Luft oder Wand darf SAKRET Fertigschweiß FS nicht verarbeitet werden.
- Für stärker beanspruchte Innenwandflächen oder stärkeren Putz empfehlen wir unser Produkt SAKRELIT HDM.
- Für den Außen- bzw. Kellerbereich empfehlen wir SAKRET Zementschweiß ZS oder SAKRELIT HFM.

Sicherheitshinweise

- Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GHS-CODE ZP1.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr	EAN / GTIN
FS 30 kg	ca. 1,2 kg/m ² /mm	42 St./Palette	08044030	4005813655368

Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download



aktuelles Sicher-
heitsdatenblatt

**SAKRET Trockenbaustoffe/RYGOL
Baustoffwerk**

Deuerlinger Straße 43
93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 9418-0
Fax: +49 (0)9499 9418-45
info@rygol-sakret.de
www.rygol-sakret.de