

RYGOL

Grundierung Putzgrund weiß/eingefärbt GRW/GRF

Geruchsarme, weiß pigmentierte Grundierung, auch eingefärbt lieferbar



Eignung

- Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtung: dünnschichtiger, mineralischer Strukturputz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersions-Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Silikonharzfarbe etc.
- Egalisierung des Saugvermögens.
- Geeignete Untergründe: Mineralische Außen- und Innenflächen (Beton, Putz, Mauerwerk), alte Kunstharzputze (auch auf WDV-Systemen), Silikonharzfarben, Dispersionsfarben, Gipskartonplatten, Faserzementplatten etc.

Eigenschaften

- Lösungsmittelfrei
- Wasserdampfdurchlässig
- Wetterbeständig
- Haftvermittelnd
- Egalisiert das Saugvermögen des Untergrundes

Anwendung

- Für innen und außen
- Für Wand

Materialbasis

- Kunstharz-Dispersion

Technische Daten

Materialverbrauch	ca. 150 - 250 ml/m ² (genauere Werte durch Probebeschichtung ermitteln)
Verarbeitungstemperatur	+5 bis 30 °C
Haltbarkeit	ungeöffnet ca. 12 Monate
Trocknungszeit	ca. 12 Stunden
Tönbarkeit	Werkseitig tönbar
Verdünnung	Im Normalfall und auf nicht saugenden Flächen unverdünnt. Auf saugenden Flächen kann bei Bedarf 5 - 10 % mit Wasser verdünnt werden.

Untergrundvorbereitung

- Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein.
- Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten.
- Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen.
- Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen.
- Minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachsrückstände, Farbreste u. ä. entfernen.
- Leimfarben und Kalkanstriche müssen restlos entfernt werden.
- Alte intakte Öl- und Lackanstriche anlagen, nicht haftende Altanstriche restlos abbeizen.
- Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen kann Beratung bei RYGOL eingeholt werden.

Verarbeitung

- GRW/GRF gründlich aufrühren und im Normalfall unverdünnt, nass in nass und gleichmäßig auftragen.
- Bei Gipskartonplatten Grundierung weiß GRW als zweimaligen, satten Anstrich mit je mind. 200 g/m² aufbringen.
- Der Farbton sollte entsprechend der Farbrichtung des nachfolgenden farbigen Strukturputzes bzw. der nachfolgenden Buntsteinputzbeschichtung abgetönt werden.
- Auftragsverfahren: Mit Pinsel, Bürste oder Farbrolle.

Nachbehandlung

- Das Werkzeug sollte sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Lagerung

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

Allgemeine Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Hinweise

- Die Vielzahl der verschiedenen Untergründe mit den jeweils spezifischen Eigenschaften wie Festigkeit, Saugvermögen, Inhaltsstoffen etc. erfordert den Einsatz verschiedener Grundiermittel. Diese Informationen geben Hinweise, entbinden jedoch nicht von eigenen Proben.
- Die VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3 ist bei der Anstrichausführung zu beachten.
- Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten.
- Nicht unter +5 °C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur anwenden.
- Material gleichmäßig auftragen.
- Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen.

Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Prüfzeugnis / Zulassung

- Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) Anforderungskatalog Anhangdokument 3.1.3 Punkt 1.1: SVHC < 0,1 M.-% und Punkt 5.2: VOC ≤ 1 g/Liter, Blei-Verbindungen nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil), Deklaration biozider Wirkstoffe siehe Sicherheitshinweise und Punkt 5.5: lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-Richtlinie 01.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
GRW - 5 l	ca. 150 - 250 ml/ ²	45 St./Palette	05040005	4027038209560
GRW - 15 l	ca. 150 - 250 ml/ ²	24 St./Palette	05040015	4027038216186
GRF - 5 l	ca. 150 - 250 ml/ ²	45 St./Palette	05040105	4027038204565
GRF - 15 l	ca. 150 - 250 ml/ ²	24 St./Palette	05040115	4027038204572

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Weitere Hinweise finden Sie unter <https://www.rygol-sakret.de>.



aktuelles TM
zum Download



aktuelles Sicher-
heitsdatenblatt

RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co.KG

Deurlinger Straße 43

93351 Painten

Telefon: +49 9499 9418-0

Fax: +49 9499 9418-45

info@rygol-sakret.de

<https://www.rygol-sakret.de>