

# SAKRET

## Gips Innenhaftputz IHP rot

Handputzgips für Wände und Decken in Innenräumen

**Norm / Auslobung**      ■ B4/20/2 - DIN EN 13279-1

**Eignung**

- Werksgemischter gipshaltiger Leicht-Putztrockenmörtel (B5/50/2) nach EN 13279-2 zur Herstellung von einlagigen Innenputzen in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit.
- Geeignet für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Leichtbeton, Bimsbeton, Porenbeton, Kalksandstein, Ziegelsteinen u. ä.

**Eigenschaften**

- Für Innenräume mit normaler Beanspruchung
- Für Wand und Decken
- Alterungsbeständig
- Geschmeidig
- Nicht brennbar

**Anwendung**

- Für innen
- Für Wand und Decke

**Materialbasis**

- Gesteinskörnung nach EN 13139
- Weißkalkhydrat nach EN 459-1
- Gipsbindemittel nach EN 13279-1
- Verarbeitungsverbessernde Zusatzmittel

### Technische Daten

**Wasserbedarf**                      ca. 0.41 l/kg

**Ergiebigkeit**                        ca. 5.5 m<sup>2</sup>/30 kg Sack (5 mm Auftragsstärke)

**Verarbeitungstemperatur**        +5 bis 30 °C

**Verarbeitungszeit**                ca. 45 - 60 Minuten

**Haltbarkeit**                         12 Monate ab Herstellungsdatum bei sachgerechter Lagerung

- Untergrundvorbereitung**
- Staub, lose Teile, Schalwachs, Ausblühungen, Sinterschichten und andere Trennmittel sind vom Untergrund zu entfernen.
  - Betondecken dürfen nicht vorgeätzt werden.
  - Glatte Betondecken sind mit SAKRET Betonhaftbrücke rot BHR vorzubehandeln.
  - Porenbetonwände und ähnlich stark saugende Untergründe sind mit SAKRET Universalgrundierung vorzustreichen.
  - Andere trockene, saugende Untergründe sind vorzunässen, jedoch nicht unmittelbar vor Putzauftrag.
  - Hohlfugiges und schadhafte Mauerwerk ist vor Putzauftrag auszugleichen.
- Verarbeitung**
- Den Inhalt eines Sackes SAKRET Innenhaftputz rot unter Zugabe von sauberem Wasser mit einem Quirl breiig rühren. Die Wasserzugabe erfolgt wie gewohnt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
  - Von Hand mit Traufel aufziehen. Den Putz mit der Kartätsche abziehen und während des Anstehens filzen oder glätten. Die Verarbeitbarkeitszeit beträgt je Temperatur und Untergrund vom Anmachen bis zum Filzen bzw. Glätten ca. 45 bis 60 Minuten. Der Mörtel sollte 20 Minuten nach dem Anmachen aufgetragen sein.
  - Putzbewehrung ist ggf. in das obere Drittel des nassen Putzes einlegen. Unmittelbar danach ist nass in nass weiterzuputzen.
  - Bei Putzträgern und Putzbewehrung sind die Richtlinien der Herstellung und bei der Verarbeitung zu beachten.
- Nachbehandlung**
- Den abbindenden Putz vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Umgebungstemperaturen (> 30 °C) schützen.
  - Zur Austrocknung geschlossene Räume lüften.
- Lagerung**
- Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette.
  - Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
- Entsorgung**
- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren.

**Allgemeine Hinweise**

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
- Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Hinweise**

- Saugender Untergrund, wie Gipskarton oder Spanplatten stets grundieren.
- Das Aufbringen von Anstrichen und Tapeten darf nur nach völligem Austrocknen des Putzes erfolgen.

**Sicherheitshinweise**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Lieferform**

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr	EAN / GTIN
IHP rot - 30 kg	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup> (5 mm Auftragsstärke)	42 St./Palette	08046030	4005813649077

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihr Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM  
zum Download



aktuelles Sicherheitsdatenblatt

**SAKRET Trockenbaustoffe/RYGOL Baustoffwerk**  
Deuerlinger Straße 43  
93351 Painten  
Telefon: +49 (0)9499 9418-0  
Fax: +49 (0)9499 9418-45  
info@rygol-sakret.de  
www.rygol-sakret.de