

SAKRET Isolier- und Haftgrund IHG

Weißpigmentierte, isolierende Spezialgrundierung für innen und außen.



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Spezialgrundierung zum Isolieren von Holzinhaltstoffen, Nikotin, Ruß, trockenen Wasserflecken mit ausgezeichneter Haftung auf Holzflächen innen (siehe auch sonstige Hinweise), alten Anstrichen, lackierten Untergründen, Glas, Nichteisenmetallen, Hart-PVC vor nachfolgender Beschichtungen auf Dispersions- und Siliconharzbasis. • Isolier- und Haftgrund bindet die Verfärbungen unlöslich ein, so dass nachfolgende wasserbasierende Anstrichstoffe angewendet werden können. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Umweltschonend, geruchsarm, wässrige Basis • Sehr gute Isolierwirkung durch Kationentechnologie • Sehr gute Haftung, auch auf glatten Untergründen • Schnelle Durchtrocknung • Sehr guter Verlauf • Spannungsarm • Leicht verarbeitbar • Diffusionsfähig 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wässriges, kationisches Bindemittel 	
Technische Daten		
	Ablüftzeit	ca. 3 Tag(en) Bei Räumen in denen Lebensmittel gelagert werden
	Dichte	ca. 1,4 g/m ³
	Trocknungszeit 1. Auftrag 1	nach ca. 6 Stunde(n) oberflächentrocken und überstreichbar - bei + 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
	Verarbeitungstemperatur	> 10 °C
	Materialverbrauch	0,12–0,15 kg/m ²

SAKRET Isolier- und Haftgrund IHG

Weißpigmentierte, isolierende Spezialgrundierung für innen und außen.



Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Ausblühungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. • Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. • Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten. • Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. • Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. • Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen Beratung bei SAKRET anfordern. • Ruß, starke Nikotinablagerungen oder andere Verschmutzungen reinigen. • Saugfähige Untergründe mit SAKRET Tiefgrund TGW egalisieren. • Glatte, glänzende Untergründe anschleifen und mit SAKRET Streich- und Haftgrund grundieren.
Verarbeitung	<p>Beschichtungsaufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zur Isolierung einen gleichmäßigen und unverdünnten Auftrag ausführen. Bei sehr starken Verfärbungen zweimal anwenden. • Bitte beachten: Der Beschichtungsfilm darf nicht durch Regen/Feuchtigkeit nass werden, deshalb im Außenbereich vor Feuchtigkeit schützen und unmittelbar nach Trocknung beschichten. • Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Reinigungswasser bzw. Materialrückstände sind nicht mit herkömmlichen Anstrichstoffen verträglich. • Beachten: Die VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3 ist bei der Anstrichausführung zu beachten. • Nicht geeignet, für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeitet. Nicht unter + 10 °C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur und nicht bei einer Luftfeuchtigkeit > 80% anwenden. • Material gleichmäßig auftragen. • Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich. • Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen. Nicht geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit. <p>Airlessauftrag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Düse 0,021" - 0,026" • Spritzdruck 150 - 180 bar • Spritzwinkel 40° - 50° • Materialverdünnung: bei Bedarf mit max. 3% Wasser <p>Weitere Schlussbeschichtungen für innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Siliconharzfarbe / Typ SilicoNature SSN <p>Schlussbeschichtungen für außen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Siliconharzfarbe / Typ SilicoProtect SSP • SAKRET Siliconharzfarbe / Typ SilicoNature SSN • SAKRET N-TEColor • SAKRET SilicoCryl SIC
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • siehe sonstige Hinweise

SAKRET Isolier- und Haftgrund IHG



Weißpigmentierte, isolierende Spezialgrundierung für innen und außen.



Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Kühl, jedoch frostfrei lagern. • Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. • Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen. • Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. • Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. • Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Holzflächen nur innen anwenden • Bei der Anwendung im Außenbereich darf der getrocknete Isolieranstrich nicht durch Witterungseinflüsse nass werden. • Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen. Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich. Nicht geeignet für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit. • Für Räume in denen Lebensmittel gelagert werden, muss nach der Anwendung und vor Nutzung, 3 Tage gut gelüftet werden. • Lebensmittel dürfen nicht im direkten Kontakt mit den beschichteten Wandflächen gelagert werden. • Bei Airlessauftrag Farbe vor Gebrauch gut aufrühren, ggf. verdünnen und einen geeigneten Atemschutz für Farbsprizarbeiten anlegen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Isolier- und Haftgrund IHG				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	120 - 150 g/m ²	5 kg Eimer	85 Stück auf Palette	4005813502488
weiß	120 - 150 g/m ²	16 kg Eimer	28 Stück auf Palette	4005813501818