

SAKRET Klebe- & Armierungsmörtel ergiebig KAM-E



- LW CS II W_{c2} gemäß DIN EN 998-1
- Z-33.44-1226 (RYGOL-SAKRET WDVS MF-Lamelle geklebt)



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 																
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Klebemörtel zum Befestigen von EPS und Mineralwolleplatten • Armierungsmörtel zum Herstellen der armierten Unterputzschicht 																
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Hand- und maschinenverarbeitbar • Mineralisch • Elastisch • Hoch ergiebig 																
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Zement – DIN EN 197 • fraktionierte Sande • organischer Leichtzuschlag (EPS) • Fasern • Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 																
Technische Daten zum Verputzen	<table border="1"> <tr> <td>Körnung</td> <td>≤ 1,4 mm</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>5–30 °C</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 1,5 Stunde(n)</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit λ_{10,dry,mat}: P=50%</td> <td>0,21 W/(m*K)</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit λ_{10,dry,mat}: P=90%</td> <td>0,23 W/(m*K)</td> </tr> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>0,42 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdiffusionswiderstand μ</td> <td>5/20</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 1,1 kg/m²/mm</td> </tr> </table>	Körnung	≤ 1,4 mm	Verarbeitungstemperatur	5–30 °C	Verarbeitungszeit	ca. 1,5 Stunde(n)	Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,mat} : P=50%	0,21 W/(m*K)	Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,mat} : P=90%	0,23 W/(m*K)	Wasserbedarf	0,42 l/kg	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	5/20	Materialverbrauch	ca. 1,1 kg/m ² /mm
Körnung	≤ 1,4 mm																
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C																
Verarbeitungszeit	ca. 1,5 Stunde(n)																
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,mat} : P=50%	0,21 W/(m*K)																
Wärmeleitfähigkeit λ _{10,dry,mat} : P=90%	0,23 W/(m*K)																
Wasserbedarf	0,42 l/kg																
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	5/20																
Materialverbrauch	ca. 1,1 kg/m ² /mm																

SAKRET Klebe- & Armierungsmörtel ergiebig KAM-E



	Brandverhalten DIN EN 13501-1	A2 geprüft im System mit Mineralwolle-Platten
	Brandverhalten DIN EN 13501-1	B1 (schwer entflammbar) geprüft im System mit EPS-Platten
Technische Daten zum Verkleben		
	Materialverbrauch	ca. 3,5 kg/m ²
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss tragfähig und frei von haftungsmindernden Trennschichten und minderfesten Oberflächen sein • Altputze sind auf Tragfähigkeit und Haftung am Untergrund zu prüfen • Hohl liegende Putzstellen sind abzuschlagen • Es ist mit einem Putz nach DIN EN 998-1 neu beizuputzen • Kreidende oder sandende Flächen mit SAKRET Universalgrundierung UG oder Tiefgrund TGW verfestigen • Gesamte Altputzfläche sorgfältig mit einem Dampfdruckstrahlgerät reinigen • SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel kann von Hand oder mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeitet werden. Bei Handverarbeitung 20 kg-Gebinde mit ca. 8,4 l Wasser knollenfrei anrühren. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten erneut kurz durchrühren. • Die detaillierten Ausführungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Wärmedämm-Verbundsysteme sind zu beachten. <p>Kleben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundsätzlich muss die Oberfläche fest, trocken, fett- und staubfrei sein, die Verträglichkeit evtl. vorhandener Putze/Beschichtungen mit dem Klebemörtel ist sachkundig zu prüfen. Größere Unebenheiten müssen durch einen Putz nach DIN EN998 Teil 1 ausgeglichen werden. Dämmplatten sind passgenau im Verband zu kleben, zwischen den Platten dürfen keine offenen Fugen entstehen. <p><u>Untergrund bei geklebten Systemen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Abreißfestigkeit $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ • Unebenheiten bis 1 cm/m dürfen mit Klebe- und Armierungsmörtel überbrückt werden 	

SAKRET Klebe- & Armierungsmörtel ergiebig KAM-E



Verarbeitung

EPS geklebt:

- Eine Verklebung von mindestens 40 % der Fläche muss erreicht werden. Der Klebe- und Armierungsmörtel kann auf die Dämmplatten vollflächig (bei ebenem Untergrund) oder durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte aufgebracht werden.
- Alternativ kann der Klebemörtel auch vollflächig oder wulstförmig auf den Untergrund aufgetragen werden.

Mineralfaserlamelle geklebt:

- Bei unbeschichteten Dämmplatten ist der Klebemörtel in zwei Arbeitsgängen vollständig auf die Dämmplatten aufzutragen. Bei beschichteten Dämmplatten darf der Klebemörtel vollflächig auf die vorbeschichtete Seite der Dämmplatte oder voll oder teilflächig auf den Untergrund aufgetragen werden. Bei teilflächigem Auftragen muss der Klebemörtel so auf die Wandoberfläche gespritzt werden, dass mindestens 50 % der Fläche durch Mörtelstreifen bedeckt sind. Die Kleberwülste müssen ca. 5 cm breit und im Wulst mindestens 10 mm dick sein. Der Achsabstand darf 10 cm nicht überschreiten

EPS und Mineralwolle geklebt und gedübelt:

- Die Wand muss eine ausreichende Tragfähigkeit für den Einsatz von bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln besitzen.
- Unebenheiten bis 2 cm/m dürfen mit Klebe- und Armierungsmörtel überbrückt werden.
- EPS-Hartschaum und Mineralwolle-Dämmplatten können im Punkt-Wulst-Verfahren verklebt werden (Verklebung mindestens 40 %) oder vollflächig verklebt werden.
- Mineralwollelamellen müssen vollflächig verklebt werden.

Verdübelung:

- Für die Bemessung die DIN EN 1991-1-4 („Windlasten“) und der dazugehörige Nationale Anhang zu beachten.
- Die Dübel sind nach dem Erhärten des Klebemörtels vor Aufbringen des Unterputzes zu setzen.
- Bei Verdübelung durch das Bewehrungsgewebe ist der Unterputz in zwei Schichten aufzubringen. In der ersten Schicht wird das Bewehrungsgewebe eingearbeitet, nach dem Erhärten werden die Dübel gesetzt und die zweite Schicht Unterputz aufgebracht.

Armieren

- SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel mit der Zahntraufel (10 mm) auf die Dämmplatten aufziehen.
- SAKRET Armierungsgewebe in sich ca. 10 cm überlappenden Bahnen einbetten und überspachteln (das Armierungsgewebe darf nicht mehr sichtbar sein).
- Über aufgehenden Fassadenöffnungen Diagonalebewehrung (mind. 25 x 50 cm) einbauen.
- Die Armierungsschicht soll ca. 5 mm stark sein, eine Auftragsdicke von 7 mm soll nicht überschritten werden.
- Wird als Oberputz ein Kratzputz gewählt, wird nach Erhärten der Armierungsspachtelschicht als Haftbrücke zusätzlich der Klebe- und Armierungsmörtel mit einer 6er-Zahnpachtel horizontal aufgekämmt.
- Die Standzeit der armierten Spachtelschicht vor dem Aufbringen des Oberputzes ist witterungsabhängig, sie muss jedoch wenigstens 7 Tage betragen.

Nachbehandlung

- Als Oberputz können die mineralischen Edelputze, Kunstharzputze, Silikatputze und Silikonharzputze verwendet werden.
- Bitte zur Verarbeitung die entsprechenden Technischen Merkblätter beachten.

SAKRET Klebe- & Armierungsmörtel ergiebig KAM-E



Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • In geschlossenen Räumen auf Holzpaletten ca. 12 Monate Bei sachgerechter, trockener Lagerung mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum • Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GISCODE ZP1.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht die Kanalisation gelangen lassen. • Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. • Verpackungen restentleeren. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Verarbeitung als Wärmedämm-Verbundsystem sind nur geprüfte Systemkomponenten zugelassen. • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. • Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Den abbindenden SAKRET KAM-E vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Temperaturen (> 30°C) schützen. • Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachverdünnt werden. • Es gelten die Anforderungen der DIN V 18550 und der EN 998-1 Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. • Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich. • Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Klebe- & Armierungsmörtel ergiebig KAM-E			
Farbe			EAN / GTIN
grau	20 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813722305
grau	1 t lose	4 t im Silo	4005813945018