
Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG, Deuerlinger Str. 43, D 93351 Painten b. Kelheim
Telefon: 0 94 99 / 94 18 - 0, Telefax: 0 94 99 / 94 18 - 45

Technisches Merkblatt
Rygot-KS

Rygot-Kohlensaurer Düngerkalk

Rygot-Kohlensaurer Düngerkalk ist ein Kalksteinmehl der Körnung 0 – 1 mm. Unsere Angaben beruhen auf Jahresmittelwerten aus 2003.

Chemische Zusammensetzung

CaCO₃ > 90 M.-%

Physikalische Eigenschaften

Gesteinsart Calcit
Rohdichte 2,7 kg/dm³

Kornzusammensetzung

Siebrückstand auf 1 mm < 1 M.-%

Alle angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur der Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Es bleibt in der Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Stand: 07/2004 (Ersetzt alle früheren Ausgaben)