

SAKRET Pflasterfugenmörtel ZFM



Wasserundurchlässiger, hydraulisch abbindender, zementärer Mörtel zum Verfugen von Pflastersteinen, nach FGSV Merkblatt und ZTV-Wegebau (Nutzungskategorie N1 bis N3)



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Verfugen von Pflasterflächen • Wasserundurchlässig • Hohe Festigkeit • Hoher Frost-/Tausalz widerstand 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zement – EN 197 • Speziell abgestufter Sand • Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 	
Technische Daten		
	Begehbarkeit	nach ca. 24 Stunde(n)
	Belastbarkeit vollständig	nach ca. 28 Tag(en)
	Biegezugfestigkeit nach 7 Tagen	> 6 N/mm ²
	Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen	> 7 N/mm ²
	Fugentiefe	≥ 40 mm , bei verformungsstabilem Mörtelbett und festem Verbund mit dem Stein oder der Platte sowie fußläufigem Verkehr kann die Fugentiefe auch geringer sein. 15 mm dürfen jedoch nicht unterschritten werden.
	Druckfestigkeit nach 7 Tagen	> 30 N/mm ²
	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 45 N/mm ²
	Körnung	0–2 mm
	Verarbeitungstemperatur	ca. 5–30 °C
	Wasserbedarf pro Sack	ca. 4–4,3 l
	Fugenbreite	5–30 mm

SAKRET Pflasterfugenmörtel ZFM



Wasserundurchlässiger, hydraulisch abbindender, zementärer Mörtel zum Verfugen von Pflastersteinen, nach FGSV Merkblatt und ZTV-Wegebau (Nutzungskategorie N1 bis N3)

Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Pflasterfläche muss frei von Schmutz und trennenden Substanzen sein. • Das Pflaster ist vor der Verfugung anzufeuchten. • Stehendes Wasser ist zu vermeiden. • Um eine gute Haftung zu gewährleisten, ist eine ausreichende Fugentiefe einzuhalten.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Bei einer gewünschten weniger fließenden bzw. standfesten Konsistenz kann entsprechend weniger Wasser zugegeben werden. • Hierzu empfehlen wir einige Vorversuche. • SAKRET Pflasterfugenmörtel ZFM zähfließend anmischen. • Mit einem Gummischieber diagonal zu den Fugen im Kreuzgang einschieben • Die Reinigung der Pflasteroberfläche erfolgt mit einer Schwammmaschine. • Angesteiftes Material darf nicht weiterverarbeitet werden.
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Den Pflasterfugenmörtel vor Regen und Austrocknung durch Sonne oder Wind durch Abdecken schützen. • Frisch verfugte Flächen mit Folie abdecken
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützter, kühl und trocken auf Holzrost oder Palette. • Bei sachgerechter, trockener Lagerung mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar • Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Anstehenden Mörtel nicht erneut mit Wasser auffrischen. Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich. • Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Pflasterfugenmörtel ZFM



Wasserundurchlässiger, hydraulisch abbindender, zementärer Mörtel zum Verfugen von Pflastersteinen, nach FGSV Merkblatt und ZTV-Wegebau (Nutzungskategorie N1 bis N3)



Lieferung Pflasterfugenmörtel ZFM					
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN	
grau	ca. 1,7 kg/m ³	25 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813696200	
grau	ca. 1,7 kg/m ³	1 t lose	10 t im Silo	4005813603475	