

SAKRET Setz-Fix

SF

Zementärer Montagemörtel zur Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Gartenbänken und Spielgeräten im Privatbereich. Ohne Mischen

Anwendungsbereiche:

- außen
- Boden

Eignung:

- SAKRET Setz-Fix ist ein Montagemörtel, der ohne aufwändiges Mischen nur durch Benetzen mit Wasser für die schnelle Montage und Fixierung von:
 - Gartenzäunen
 - Wäschespinnen
 - Spielgeräten
 genutzt werden kann
- Zur Herstellung kleiner Fundamente für z. B. Gartengrills, Gartenbänke und Gerätehäuschen

Eigenschaften:

- Schnell erhärtend
- Extrem schnell belastbar
- Leicht zu verarbeiten
- Frostwiderstandsfähig

Materialbasis:

- Spezialzemente
- Ausgesuchte Zuschlagstoffe
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten:

Erhärtungszeit	innerhalb weniger Minuten
Belastbar	nach ca. 24 Stunden
Voll belastbar	nach ca. 28 Tagen
Körnung	0 – 8 mm
Max. Einfüllhöhe pro Lage	20 cm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Farbe	grau

Untergrundvorbereitung:

- Untergrund leicht vornässen

Verarbeitung:

- In tragfähigem, verdichtetem Erdreich ein Loch oder einen Graben für den Einbau von Geräten oder Fundamenten ausheben.
- Fundamente müssen frostfrei gegründet sein. Die Seitenflächen und der Boden des Aushubs sind mit Wasser anzufeuchten.
- SAKRET Setz-Fix trocken direkt aus dem Gebinde bis zu einer max. Höhe von 20 cm einfüllen. Das Trockengemisch mit Wasser mittels Gießkanne benetzen. Bei tieferen Aushüben anschließend weitere Lagen von je max. 20 cm aufbringen und wie oben beschrieben mit Wasser benetzen.
- Oberfläche nach dem Absinken des Wassers mit Spaten durch leichtes Anklopfen verdichten und sauber abziehen, ggf. abgenommene Grasnarbe wieder auflegen – fertig! Material erhärtet innerhalb weniger Minuten.
- Danach ist eine Lageänderung nicht mehr möglich und die Hilfskonstruktionen für die Fixierung der Einbauteile können entfernt werden.
- Nach ca. 24 Stunden ist die Erhärtung soweit fortgeschritten, dass Wäschespinnen etc. belastet werden können.
- Höher belastete Bauteile können nach ca. 7 Tagen belastet werden.
- Die völlige Durchhärtung ist nach ca. 28 Tagen gegeben.

Nachbehandlung:

- Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen

Verbrauch:

- 25 kg SAKRET Setz-Fix ergeben ca. 13 Liter Frisch- und Festmörtel

Lieferform:	<ul style="list-style-type: none">• 25 kg Papiersack – 42 Stück/Palette Art-Nr. 080 33725
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none">• Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.• Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.• Angebrochene Gebinde sind sofort nach Gebrauch zu verschließen und das Material ist innerhalb kürzester Zeit aufzubrauchen.
Entsorgung:	Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle zu entsorgen
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none">• Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch, deshalb sind Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z. B. Augen) möglich. Augenkontakt und langfristigen Hautkontakt unbedingt vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.• Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.• Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, Giscode ZP1.• Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.• Die technischen Daten sind Laborwerte und beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.• Die tatsächlich erreichten technischen Eigenschaften hängen stark von der ausgeübten Verdichtung beim Einbau ab.• Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.• Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 30.08.2016