

SAKRET Zementschweiß ZS



Mineralischer Normalputzmörtel nach EN 998-1 der Qualitätskategorien CS IV und W_C1.



- Normalputzmörtel nach EN 998-1, CS IV, W_C1



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand 														
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Im Innenbereich z. B. als Kellerfeinputz, Tankraumputz, für stark beanspruchte Wandflächen wie Treppenhäuser, Hobbyräume usw., auf Unterputzen der Kategorie CS IV. • Im Außenbereich z. B. als Sockelputz, Putz für Betonsteinwände, Balkonnischen, Kaminköpfe usw., auf Unterputzen der Kategorie CS IV 														
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Durch sorgfältige Auswahl und erprobte Zusammensetzung der Rohstoffe ergibt sich nach Zugabe des Anmachwassers ein gut verarbeitbarer Mörtel, der ausgezeichnet auf allen Grundputzen CS IV sowie auf Betonsteinmauerwerk haftet, der schlagregenwiderstandsfähig und stoßfest ist. • Guter Untergrund für Anstriche sowie andere mineralische und organische Beschichtungen 														
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschlag nach DIN EN 12620, Zement nach DIN EN 197-1, • Weißkalkhydrat nach DIN EN 459-1 • Verarbeitungsverbessernde Zusatzmittel 														
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Körnung</td> <td>0–0,8 mm</td> </tr> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>ca. 0,22 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 2 Stunde(n)</td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit EN 998-1</td> <td>≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild B</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeitrate μ</td> <td>15/35</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit für P = 90% (Tabellenwert nach 1745), λ, 10, dry, mat</td> <td>0,66 W/(m*K)</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 1,5 kg/m²/mm</td> </tr> </table>	Körnung	0–0,8 mm	Wasserbedarf	ca. 0,22 l/kg	Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n)	Haftzugfestigkeit EN 998-1	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild B	Wasserdampfdurchlässigkeitrate μ	15/35	Wärmeleitfähigkeit für P = 90% (Tabellenwert nach 1745), λ, 10, dry, mat	0,66 W/(m*K)	Materialverbrauch	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Körnung	0–0,8 mm														
Wasserbedarf	ca. 0,22 l/kg														
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n)														
Haftzugfestigkeit EN 998-1	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild B														
Wasserdampfdurchlässigkeitrate μ	15/35														
Wärmeleitfähigkeit für P = 90% (Tabellenwert nach 1745), λ, 10, dry, mat	0,66 W/(m*K)														
Materialverbrauch	ca. 1,5 kg/m ² /mm														

SAKRET Zementschweiß ZS

Mineralischer Normalputzmörtel nach EN 998-1 der Qualitätskategorien CS IV und W_c1.

	<table border="1"> <tr> <td>Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1</td> <td>A1 (nicht brennbar)</td> </tr> <tr> <td>Wasseraufnahmeklasse</td> <td>W_c1</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeitsklasse Putz</td> <td>CS IV</td> </tr> </table>	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar)	Wasseraufnahmeklasse	W _c 1	Druckfestigkeitsklasse Putz	CS IV
Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar)						
Wasseraufnahmeklasse	W _c 1						
Druckfestigkeitsklasse Putz	CS IV						
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Unterputz muss lot- und lattengerecht sein. Staub und lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen. • Stark saugende Untergründe mit SAKRET Universalgrundierung UG vorstreichen. • Altputze vor der Überarbeitung gründlich reinigen. • Kunstharzputze und gestrichene Untergründe sind nicht geeignet. • Putzgrundprüfung nach VOB/C-DIN 18350 vornehmen. 						
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Zementschweiß ZS wird mit ca. 6,5 l Wasser mit einem Quirl weich und klumpenfrei angerührt. Die Wasserzugabe erfolgt wie gewohnt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. • Der Putzauftrag erfolgt mit der Traufel oder dem Aufziehbrett. Die Putzstärke richtet sich nach dem Untergrund, sollte aber 3 mm nicht übersteigen. • Der Feinputz ist sofort zu verwenden. Die Verarbeitungszeit beträgt je nach Temperatur und Untergrund 2 – 3 Stunden. Bereits abbindenden Mörtel nicht weiterverwenden 						
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Frische Putzflächen sind vor zu schnellem Austrocknen durch Sonne oder Wind und vor Frost zu schützen und wenn nötig nachzunässen. 						
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt auf Holzpaletten in geschlossenen Räumen ca. 6 Monate ab Herstellungsdatum • Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG 						
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt. 						
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. 						
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bei hohen Lufttemperaturen oder starkem Wind sowie bei Temperaturen unter +5 °C von Luft oder Wand darf SAKRET Zementschweiß ZS nicht verarbeitet werden. • Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 						

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Zementschweiß ZS



Mineralischer Normalputzmörtel nach EN 998-1 der Qualitätskategorien CS IV und W_c1.



Lieferung Zementschweiß ZS				EAN / GTIN
Optik / Farbe	Materialverbrauch			
grau	ca. 1,5 kg/m ² /mm	30 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813604328